Lfd. Nr:	Prb. Nr:	Gerät	Polwechselzeit	Wasser, mit dem das Silberwasser hergestellt wird	Art der Herstellung	Einstellung ppm mg/l	Wassermenge	Zeit der Elektrolyse	Raumtemperatur	Lichtverhältnisse während der Herstellung	Farbe des Silberwassers	Silbergehalt	Teilchengröße	Kontrolle zu:
1	4	? ca. 5Jahre	60 s	dest. Wasser von dm	anfangs 95°; Gefäß umwickelt; Ende 70°	30ppm	500 ml	-----	22°	dunkel	Bernstein	9,19 mg/l		
2	10	? ca. 5Jahre	60 s	dest. Wasser von dm	anfangs ca. 80°; am Ende 55°	30ppm	500 ml	-----	22°	Tageslicht	leicht Bernstein	10,4 mg/l		
3	45	CM2000 neu	60 s	Ampuwa	durchgehend heiß mit Teelicht unter Gefäß	39ppm	270 ml	180 Min	23°	im Schatten, Raum	dunkel Gelb	42,7 mg/l		
4	51	CM2000 neu	300 s	Colloidmaster 10N+	Gold! Wasser auf Raumtemperatur	60ppm	270 ml	2400 Min	20°	im Schatten, Raum	transparent	0,021 mg/l		
5	33	goSilver Plus 10/2019	15 s	dest. Osmosewasser	köcheln, 10Min nachköcheln	20mg/l	250 ml	46 Min	19°	dunkel	gelb-orange	25,4 mg/l	8,62 nm	
6	36	goSilver Plus 10/2019	15 s	dest. Osmosewasser	köcheln, 10Min nachköcheln	40mg/l	250 ml	100 Min	19°	dunkel	gelb-orange	41, mg/l	8,08 nm	
7	27	goSilver Standard neu	10 s	Destilliertes Wasser	durchgehend kalt	25 2,5mg/l	250 ml	29 Min	20°	Sonne	klar weiß	3,36 mg/l		
8	39	goSilver Standard neu	10 s	Destilliertes Wasser	durchgehend kalt	50 5mg/l	250 ml	45 Min	20°	Sonne	klar weiß	6,96 mg/l		
9	53	goSilver Standard neu	10 s	Destilliertes Wasser	durchgehend kalt	100 10mg/l	250 ml	69 Min	20°	Sonne	klar weiß	11,4 mg/l		
10	5	goSilver V4.0 3Jahre alt	15 s	Ampuwa	anfangs 95°	400ppm/ 2xIndividual	250 ml	208 Min	19°	trübes Tageslicht	fast klar	15,4 mg/l		
11	8	goSilver V4.0 3Jahre alt	15 s	Ampuwa	anfangs 95°	200ppm/ Individual	250 ml	131 Min	19°	trübes Tageslicht	klar	13,2 mg/l		
12	14	goSilver V4.0 3Jahre alt	15 s	Ampuwa	anfangs 95°	100ppm	250 ml	91 Min	18°	Lampe	klar	9,75 mg/l		
13	20	goSilver V4.0 3Jahre alt	15 s	Ampuwa	anfangs 95°	50ppm	250 ml	70 Min	19°	trübes Tageslicht	klar	5,54 mg/l		

Lfd. Nr.	Prb. Nr.	Gerät	Polwechselzeit	Wasser, mit dem das Silberwasser hergestellt wird	Art der Herstellung	Einstellung ppm mg/l	Wassermenge	Zeit der Elektrolyse	Raumtemperatur	Lichtverhältnisse während der Herstellung	Farbe des Silberwassers	Silbergehalt	Teilchengröße	Kontrolle zu:
14	9	goSilver V5.3	15 s	Ampuwa	durchgehend kalt	50 (5,0mg/l)	250 ml	70 Min	20°	Tageslicht	klar	5,66 mg/l		Nr. 16
15	16	goSilver V5.3	15 s	Ampuwa	durchgehend kalt	50 (5,0mg/l)	250 ml	70 Min	20°	Tageslicht	klar	5,02 mg/l		Nr. 9
16	19	goSilver V5.3	15 s	Ampuwa	durchgehend kalt	100 (10,0mg/l)	250 ml	127 Min	20°	Lampe	klar	8,11 mg/l		Nr. 47
17	24	goSilver V5.3	15 s	Ampuwa	durchgehend kalt	25 (2,5mg/l)	250 ml	67 Min	19°	Lampe	klar	3,03 mg/l		Nr. 37
18	35	goSilver V5.3	15 s	Ampuwa	durchgehend kalt	200 (20,0mg/l)	250 ml	214 Min	20°	Tageslicht	klar	15,7 mg/l		Nr. 43
19	37	goSilver V5.3	15 s	Ampuwa	durchgehend kalt	25 (2,5mg/l)	250 ml	67 Min	19°	Lampe	klar	2,52 mg/l		Nr. 24
20	43	goSilver V5.3	15 s	Ampuwa	durchgehend kalt	200 (20,0mg/l)	250 ml	214 Min	20°	Tageslicht	klar	14,8 mg/l		Nr. 35
21	47	goSilver V5.3	15 s	Ampuwa	durchgehend kalt	100 (10,0mg/l)	250 ml	127 Min	20°	Lampe	klar	8,09 mg/l		Nr. 19
22	30	Ionic Pulser Pro 08/18		dest. Osmosewasser	köcheln, 10Min nachköcheln	20ppm	250 ml	30 Min	19°	dunkel	gelb	17,2 mg/l	11,93 nm	
23	31	KS-Monster Eigenbau 8/2017	10 s	Bi-Destillat Selbstdestilliert	durchgehend kalt	50ppm mg/l 2,5mAh	200 ml	31 Min	21°	Tageslicht	klar	10,7 mg/l		
24	48	KS-Monster Eigenbau 8/2017	10 s	Bi-Destillat Selbstdestilliert	durchgehend kalt	100ppm mg/l 5,0mAh	200 ml	70 Min	21°	Tageslicht	klar	19,2 mg/l		
25	54	KS-Monster Eigenbau 8/2017	10 s	Bi-Destillat Selbstdestilliert	durchgehend kalt	100ppm mg/l 5,0mAh	200 ml	70 Min	21°	Tageslicht	klar	21,8 mg/l		
26	18	Labornetzteil		dest. Wasser von dm	dauernd heiß, 15Min nachkochen	nach Farbe 40-50ppm; 50ppm	800 ml	60 Min	22°	Tageslicht	bernstein hell	60, mg/l	1,39 nm	
27	23	Labornetzteil		dest. Wasser von dm	dauernd heiß, 15Min nachkochen	nach Farbe 70-90ppm; 90ppm	800 ml	110 Min	22°	Tageslicht	bernstein dunkel	81,9 mg/l	0,74 nm	
28	7	Maximus 10	300 s	dest. Osmosewasser	anfangs 95°, warm gehalten auf ca.75°	200ppm n. Tab. (+30Min)	650 ml	224 Min	20°	helles Tageslicht	dunkelbraun, wie leichter Kaffee	62,5 mg/l		

Lfd. Nr:	Prb. Nr:	Gerät	Polwechselzeit	Wasser, mit dem das Silberwasser hergestellt wird	Art der Herstellung	Einstellung ppm mg/l	Wassermenge	Zeit der Elektrolyse	Raumtemperatur	Lichtverhältnisse während der Herstellung	Farbe des Silberwassers	Silbergehalt	Teilchengröße	Kontrolle zu:
29	11	Maximus 10	300 s	dest. Osmosewasser	anfangs 95°, warm gehalten auf ca.75°	100ppm n. Tab. (+30Min)	650 ml	127 Min	18°	helles Tageslicht	dunkel Orange (heller Schwarztee)	43,5 mg/l		
30	13	Maximus 10	300 s	dest. Osmosewasser	anfangs 95°, warm gehalten auf ca.75°	100ppm n. Tab. (+30Min)	650 ml	127 Min	18°	komplette Dunkelheit	bräunlich, wie Schwarztee	45,4 mg/l		
31	17	Maximus 10	300 s	dest. Osmosewasser	nur anfangs auf 95° erhitzt	100ppm n. Tab. (+30Min)	650 ml	127 Min	18°	sonniges Tageslicht	helles Gelb	16,4 mg/l		
32	52	Maximus 10	300 s	dest. Osmosewasser	anfangs 95°, warm gehalten auf ca.75°	100ppm n. Tab. (+30Min)	1.150 ml	202 Min	19°	trübes Tageslicht	gelb-orange	35,5 mg/l		
33	50	Maximus 10	300 s	dest. Osmosewasser	anfangs 95°, warm gehalten auf ca.75°	100ppm n. Tab. (+6Min)	650 ml	103 Min	20°	trübes Tageslicht	orange	34,9 mg/l		
35	49	Maximus 10	300 s	dest. Osmosewasser	anfangs 95°, warm gehalten auf ca.75°	75ppm n. Tab. (+6Min)	650 ml	79 Min	18°	trübes Tageslicht	intensives Gelb	30, mg/l		
34	46	Maximus 10	300 s	dest. Osmosewasser	nur anfangs auf 95° erhitzt	75ppm n. Tab. (+6Min)	650 ml	79 Min	20°	trübes Tageslicht	zart gelblich gefärbt	16,6 mg/l	6,25 nm	
36	34	Maximus 10	300 s	dest. Osmosewasser	anfangs 95°, warm gehalten auf ca.75°	50ppm n. Tab. (+6Min)	650 ml	54 Min	19°	trübes Tageslicht	sattes Gelb	27,9 mg/l		
37	3	Maximus 10 1 Jahr alt	60 s	2fach dest. Wasser <0,06 µS/cm	nur anfangs heißes Wasser 70°	50ppm	1.000 ml	75 Min	22°	Tageslicht	klar	8,02 mg/l		
38	12	Maximus 10 3Monate alt		Aqua Purificata	nur anfangs heißes Wasser	50ppm	500 ml	37 Min	20°	Sonnenlicht	heller Cognac	17,9 mg/l		
39	1	Maximus 10 Dez 2018	60 s	Denkmit von DM	nur anfangs heißes Wasser	25ppm	500 ml	25 Min	20°	Tageslicht, eher dunkler	klar	8,3 mg/l		
40	2	Maximus 10 mit magn. Elektrodenhaltern		KLAX dest. Wasser, entmineralisiert nach VDE 0510	nur anfangs heißes Wasser	100ppm	1.080 ml	165 Min	23°	Tageslicht/bedeckt	leicht gelblich	18,6 mg/l		

Lfd. Nr.	Prb. Nr.	Gerät	Polwechselzeit	Wasser, mit dem das Silberwasser hergestellt wird	Art der Herstellung	Einstellung ppm mg/l	Wassermenge	Zeit der Elektrolyse	Raumtemperatur	Lichtverhältnisse während der Herstellung	Farbe des Silberwassers	Silbergehalt	Teilchengröße	Kontrolle zu:
41	6	Maximus 10 plus 4		Aquaionic (Silberstab)	anfangs gekocht und 5Min abgekühlt	100ppm	550 ml	82 Min	21°	Tageslicht	gelblich	19,7 mg/l		
42	26	Maximus 10 plus 4	600 s	Aqua Dest	kochen auf 100°, bei 85° in doppelwandigem Glas, nicht weiter erhitzt	80ppm	480 ml	60 Min		bewölkt	kräftiges Gelb	17,4 mg/l		
43	29	Maximus 10 plus 4	600 s	Aqua Dest	kochen auf 100°, bei 85° in doppelwandigem Glas, nicht weiter erhitzt	100ppm	480 ml	75 Min		bewölkt	kräftiges Gelb	20, mg/l		
44	32	Maximus 10 plus 4	600 s	Aqua Dest	kochen auf 100°, bei 85° in normalem Laborglas, nicht weiter erhitzt	50ppm	980 ml	74 Min		bewölkt	gelb Schimmer	11, mg/l		
45	21	Maximus Bausatz 2015,25cm Elektroden 2,7mm	60 s	selbst dest. Wasser	durchgehend heißes Wasser, leicht sprudelnd, köchelnd, ohne Nachköcheln	50ppm	600 ml	45 Min	19°	schattig, keine Sonneneinstrahlung	gelb (urinähnlich)	21,9 mg/l		
46	25	Maximus Bausatz 2015,25cm Elektroden 2,7mm	60 s	selbst dest. Wasser	durchgehend heißes Wasser, leicht sprudelnd, köchelnd, ohne Nachköcheln	100ppm	600 ml	90 Min	19°	schattig, keine Sonneneinstrahlung	dunkles gelb (ähnlich wie Eistee)	37, mg/l		
47	28	Maximus Bausatz 2015,25cm Elektroden 2,7mm	60 s	Aqua Bidest Laborwasser	nur anfangs heißes Wasser, altbewährte Methode	50ppm	600 ml	45 Min	19°	schattig, keine Sonneneinstrahlung	klar, leichte Gelbfärbung	12,9 mg/l		
48	41	MiniKS Monster	10 s	dest. Wasser von Philipps	heiß in Thermoskanne	200ppm	1.000 ml	297 Min	24°	dunkel	honigfarben	19,8 mg/l		
49	44	MiniKS Monster	10 s	dest. Wasser von Philipps	kalt 20° in Thermoskanne	200ppm	1.000 ml	356 Min	22°	dunkel	klar	10,3 mg/l		

Lfd. Nr:	Prb. Nr:	Gerät	Polwechselzeit	Wasser, mit dem das Silberwasser hergestellt wird	Art der Herstellung	Einstellung ppm mg/l	Wassermenge	Zeit der Elektrolyse	Raumtemperatur	Lichtverhältnisse während der Herstellung	Farbe des Silberwassers	Silbergehalt	Teilchengröße	Kontrolle zu:
50	22	Selbstbau 7.III (10mA)	60 s	destilliert mit Bluegreen	kalt	1Std	400 ml	60 Min	20°	LED-Raumbeleuchtung	klar	8,15 mg/l		
51	38	Selbstbau 7.III (10mA)	60 s	destilliert mit Bluegreen	anfangs erhitzt	1Std	400 ml	60 Min	20°	LED-Raumbeleuchtung	klar	9,69 mg/l		
52	40	Selbstbau 7.III (10mA)	60 s	destilliert mit Bluegreen	permanent 88-90°	1Std	400 ml	60 Min	20°	LED-Raumbeleuchtung	gelb	29,9 mg/l		
53	42	Selbstbau 7.III (10mA)	60 s	destilliert mit Bluegreen	anfangs erhitzt, in Isolierflasche	1Std	400 ml	60 Min	20°	LED-Raumbeleuchtung	gelb	14,7 mg/l		
54	15	Selbstbau 7.III 4te Baustufe (5mA)	60 s	dest. Osmosewasser	anfangs erhitzen auf 95°	100ppm (+20Min)	280 ml	103 Min	18°	Lampe	intensiv Gelb	27,7 mg/l		

Die dieser Analyse zugrunde liegenden Proben wurden von Anwendern der aufgeführten Geräte selbst erstellt und mir zur Verfügung gestellt. Die Anwender haben mit ihren eigenen Worten selbst beschrieben, wie sie die Proben erstellt haben. Ich kann daher keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben übernehmen. Ich habe sie im Vertrauen auf ihre Richtigkeit in dieser Übersicht aufgeführt. Die Proben wurden von mir unverändert an das analysierende Labor weiter geleitet.

Die Tabelle stellt nur eine Auflistung der Analysen dar und beinhaltet keine Wertung bzgl. der verwendeten Geräte bzw. der Wirksamkeit.

Diese Tabelle bzw. Auszüge aus dieser Tabelle dürfen nur nach ausdrücklicher Genehmigung und dann auch nur für diesen einen genehmigten Zweck verwendet bzw. veröffentlicht werden. Jegliche nicht autorisierte Verwendung bzw. Veröffentlichung ist hiermit untersagt. Das gilt insbesondere bei der Verwendung zu Werbezwecken und z.B. in diskreditierenden Facebook Posts.

Copyright Inge Riedl

<https://argentummaximus.de/analysen/>